

LOBADUR® WS EasyFill Plus



Produktbeschreibung

Wasserbasiertes schnell trocknendes Bindemittel auf Acrylat-Basis zur Herstellung von Holzkitt.

Einsatzbereich

Zum Verschließen von Fugen und kleinen Beschädigungen an verklebten Parkett- und Holzfußböden ohne Einschränkung einzelner Holzarten universell verwendbar. Altböden mit überbreiten und verunreinigten Fugen, sowie auf Holzkonstruktionen genagelte oder geschraubte Holzböden werden üblicherweise nicht verkittet, der trockene Holzkitt würde zumindest teilweise ausbrechen.

Ergibt nach der Trocknung eine Holzkittmasse mit gutem Füllvermögen und guter Haftung.

Eigenschaften

- geringer Verbrauch
- schnelle Trocknung
- keine Geruchsbelästigung
- einfache Anwendung
- für alle Holzarten geeignet

Technische Daten

Artikel-Nr.	11038	Materialverbrauch	Bei neu verlegtem Parkett mit feinen Fugen ca. 50 ml/m ² (20 m ² /l)
Gebindegröße	5 l, 1 l	Auftragsgerät	LOBATOOL Flächenspachtel (rostfrei)
Verpackung	Karton: 4 x 5 l Palette: 128 x 5 l Karton: 12 x 1 l Palette: 480 x 1 l	Trockenzeiten	Frühestens schleifbar
Festkörper	20 ± 1%		Abhängig von der Fugengröße nach 20 bis 40 Minuten
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR	Überarbeitung mit wasserbasierten LOBADUR® Produkten & LOBASOL® Produkten	Frühestens nach 1 Stunde
GISCODE	W2+	Diese Zeiten gelten bei mindestens 18°C und maximal 65% relativer Luftfeuchtigkeit.	
		Verdüner	Der Fugenkitt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

LOBADUR[®] WS EasyFill Plus

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
 - WS EasyFillPlus mit möglichst feinem Holzschleifstaub der jeweiligen Holzart zu einer pastösen, geschmeidigen Masse anteigen
 - Je feiner das verwendete Schleifmehl, desto spachtelfähiger ist die Masse und desto besser ist die Haftung in der Fuge.
 - Vor dem Feinschliff wird der gesamte Boden abgespachtelt, bei größeren Fugen bzw. Beschädigungen den Vorgang nach Trocknung wiederholen
 - Reste von der Oberfläche sorgfältig abziehen
 - Auf der Fläche befindlichen Kitt nach Trocknung vollständig abschleifen (Feinschliff)
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
 - Klimabedingungen beachten*
 - Arbeitsräume belüften *
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Grobschliff und Mittelschliff (z.B. Korn 36 , Korn 60)
2. Verkitten
3. Trocknung 20-40 min.
4. Feinschliff (z.B. Korn 100 / Korn 120)
5. Oberflächenbehandlung

Zur Oberflächenbehandlung geeignete Systeme:

Wasserbasierte LOBADUR[®] Systeme und LOBASOL[®] Öl-Systeme.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung und Pflege von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten sind zu beachten.