



Technisches Merkblatt

JEP 300 Fußbodenöl

Produktbeschreibung

JEP 300 ist ein oxidativ härtendes Tannenharzöl zum Imprägnieren von Holz- und Parkettfußböden im Innenbereich. JEP 300 ist ein modernes High Solid Öl mit einem Feststoffgehalt von 80 %, einem geringen Anteil nicht kennzeichnungspflichtiger Lösemittel und bleifreiem Trockenstoffen. Im System mit JEP 340 Pflegeöl ist JEP 300 uneingeschränkt für den Objektbereich geeignet. JEP 300 ist einfach und schnell zu verarbeiten und gibt allen Holzböden eine sehr schöne, natürliche Anfeuerung. JEP 300 ist auch pigmentiert in den Farben Weiß, Braun und Dunkel erhältlich.

Vorbehandlung

Den Boden bis aufs rohe Holz abschleifen. Letzter Schleifgang mit K100. **Hinweis:** Schleiffehler werden durch eingefärbte Öle besonders hervorgehoben. Sehr sorgfältig schleifen, mit Netz K100 abschließen.

Der Boden muss trocken und vollständig frei von Verunreinigungen wie Schleifstaub, Wachs, Fett und Seifenabdrücken sein.

Verarbeitung

Bitte folgende Hinweise beachten:

- Zur Verarbeitung des Öls sind 24mm-Pads (Superpads) von gehobener Qualität zu verwenden.
- Stets eine Probefläche anlegen, um Aussehen und Einfärbung sicherzustellen.

JEP 300 wird mit einem Ölroller aufgetragen. Auf 50% der Oberfläche sollte das Öl nach 15 Minuten Wartezeit eingezogen sein, wenn der Boden stärker saugt, noch weiteres Öl auftragen. Das Öl mit der Poliermaschine und rotem Pad von den nicht saugenden hin zu den saugenden Stellen sorgfältig einarbeiten. Danach mit weißem Pad Spritzer und überschüssiges Öl gleichmäßig auspolieren, bis keine Spritzer und Schlieren mehr auftreten.

Sobald die Oberfläche gesättigt erscheint, **mindestens 3 Stunden, maximal 24 Stunden** bis zu Endpolitur warten. Während dieser Zeit darf der Boden nicht betreten werden.

Zur Endpolitur den Boden zunächst mit roten Pads „öffnen“, dann mit weißen Pads polieren. Bei der Endpolitur darf kein weiteres JEP 300 mehr aufgetragen werden. Beim Polieren mit dem weißen Pads kann gleichzeitig JEP 340 Pflegeöl aufgetragen werden.

Mit dem weißen Pad bis auf den gewünschten Glanzgrad polieren. Die Endpolitur ist abgeschlossen, sobald ein frisches Pad kein Öl mehr aufnimmt.

Nach der Endpolitur den Boden mindestens **10 Stunden** ruhen lassen. Während dieser Zeit **Nicht** betreten.

Eine geölte Holzoberfläche ist in den ersten Monaten empfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Zum besseren Schutz kann jederzeit JEP 340 Pflegeöl verwendet werden.

JEP 300 ist unter ungünstigen Umständen **selbstentzündlich**, verwendete Lappen und Pads daher in Wasser oder geschlossenen Behälter verwahren.

Reinigung

Spachtel und andere Ausrüstung mit Reinigungsbenzin reinigen, bevor das Öl antrocknet.

Gesundheit und Umwelt

JEP 300 ist weder gesundheits- noch umweltschädlich. Beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Inhalt: Harzmodifizierte vegetabilische Fettsäure, Lösemittel N-Paraffin

Verbrauch: 1 Liter auf 15-20 m² je nach Holzart

Feststoffgehalt: 80%

Verarbeitungstemperatur: 15 bis 25°C

Trockenzeit: - 3 bis 24 Stunden bis zur Endpolitur

-10 Stunden nach ausgeführter Endpolitur

Lagerung: mindestens 2 Jahre bei bis zu 25°C in ungeöffneter Originalverpackung haltbar.

Der Inhalt angebrochener Gebinde kann bei längerer Lagerung aushärten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verpackung: 5-Liter: Blechbinde (Art 02.6005)

1-Liter: 6x1l PE-Gebinde (Art 02.6001)

Die JEP HARDWOOD FLOORING GmbH gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.

Eingetragenes Warenzeichen

JEP Hardwood Flooring GmbH

Am Biberdamm 10, 79427 Eschbach

Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30

internet: www.jep-parkett.de